

4SH

DIN EN 856 4SH



内胶层：耐油合成橡胶

增强层：4 层高抗拉钢丝缠绕

外胶层：耐天候合成橡胶

特殊性能：总成已通过一百万次脉冲试验。

连续作业：-40°C~+100°C -10°F~+212°F

最高工作温度：125°C 257°F

建议使用流体介质：矿物油、菜油和合成酯基油、水、二醇和聚乙二醇、水 / 乳化矿物油

HOSE SIZE		R.O.D		O.D		MAX W.P		RURST PRESSURE		MIN.BEND RADIUS		WEIGHT	
DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
19	3/4"	28.2	1.11	32.0	1.26	420	6090	1750	25380	210	8.27	1520	1.04
25	1"	35.1	1.38	38.1	1.50	385	5580	1750	25380	220	8.66	2070	1.40
31	1.1/4"	42.2	1.66	45.2	1.78	350	5070	1400	20300	420	16.50	2450	1.66
38	1.1/2"	49.1	1.93	53.5	2.11	300	4350	1250	18120	560	22.05	3200	2.23
51	2"	63.5	2.50	68.0	2.68	250	3620	1000	14500	700	27.56	4500	3.07