

3TE

DIN EN 854 3TE



内胶层：耐油合成橡胶
 增强层：2层高抗拉纤维编织外
 胶层：耐天候合成橡胶
 主要应用：低压管，回油管

连续作业：-40 ~+100
 最高工作温度：121
 建议使用流体介质：矿物油、菜油和
 油菜籽油、二醇和聚乙二醇基油、合
 成酯基油、水/乳化油

| HOSE SIZE | | R.O.D | | O.D | | MAX W.P | | RURST PRESSURE | | MIN.BEND RADIUS | | WEIGHT | |
|-----------|--------|-------|------|------|------|---------|------|----------------|------|-----------------|-------|--------|-------|
| DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | kg/m | lb/ft |
| 6 | 1/4" | | | 14.5 | 0.57 | 145 | 2100 | 580 | 8410 | 45 | 1.77 | 0.16 | |
| 8 | 5/16" | | | 16.8 | 0.66 | 130 | 1880 | 520 | 7540 | 55 | 2.17 | 0.19 | |
| 10 | 3/8" | | | 18.6 | 0.73 | 110 | 1590 | 440 | 6380 | 70 | 2.76 | 0.24 | |
| 12 | 1/2" | | | 22.5 | 0.89 | 93 | 1340 | 372 | 5390 | 85 | 3.35 | 0.32 | |
| 16 | 5/8" | | | 26.2 | 1.03 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 105 | 4.13 | 0.39 | |
| 19 | 3/4" | | | 29.5 | 1.16 | 70 | 1010 | 280 | 4060 | 130 | 5.12 | 0.52 | |
| 25 | 1" | | | 36.0 | 1.42 | 55 | 790 | 220 | 3190 | 150 | 5.91 | 0.66 | |
| 31 | 1.1/4" | | | 43.5 | 1.71 | 45 | 650 | 180 | 2610 | 190 | 7.48 | 1.05 | |
| 38 | 1.1/2" | | | 63.8 | 2.50 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 240 | 9.45 | 1.25 | |
| 51 | 2" | | | 73.0 | 2.87 | 33 | 470 | 132 | 1910 | 300 | 11.81 | 1.65 | |