

EQUATOR /2

EXTREME TEMPERATURE



内胶层：耐由合成橡胶
 增强层：2 层高抗拉丝编织
 外胶层：抗臭氧耐热耐天候蓝色合成橡胶
 主要应用：中高压管，极端气候条件（铸造、压缩机、引擎舱内的液压设备）压缩空气需进行表面针刺测试和附加安全设施

连续作业：-55°C~+135°C -67°F~+275°F
 最高工作温度：150°C 300°F
 建议使用流体介质：矿物油、二醇和聚乙二醇、传输流体，含油蒸汽，乳化矿物油

HOSE SIZE		R.O.D		O.D		MAX W.P		RURST PRESSURE		MIN.BEND RADIUS		WEIGHT	
DN	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft
6	1/4"	12.7	0.50	14.9	0.59	400	5800	1725	25010	100	3.94	390	0.26
8	5/16"	14.3	0.56	16.5	0.65	350	5070	1480	21460	114	4.49	435	0.29
10	3/8"	16.7	0.66	19.0	0.75	330	4780	1400	20300	127	5.00	535	0.36
12	1/2"	19.8	0.78	22.0	0.87	275	3980	1200	17400	178	7.01	645	0.43
16	5/8"	23.0	0.91	25.2	0.99	250	3620	1020	14790	200	7.87	770	0.52
19	3/4"	27.0	1.06	29.0	1.14	215	3110	900	13050	240	9.45	925	0.62
25	1"	34.8	1.37	37.0	1.46	175	2530	700	10150	300	11.81	1360	0.91
31	1.1/4"	44.3	1.74	47.0	1.85	150	2170	600	8700	420	16.54	2030	1.36
38	1.1/2"	50.7	2.00	53.4	2.10	100	1450	410	5940	500	19.69	2275	1.52
51	2"	63.5	2.50	66.2	2.61	90	1300	370	5360	630	24.80	3155	2.11